BT RH170

REVISIÓN: 01/2015

Primer Universal HB

Componente A: RH00339170
Componente B: NA

Primer Universal HB utiliza en su composición materias primas especialmente seleccionadas, que le dan una excelente adhesión, resistencia química y física, una gran retención de color y brillo. És de fácil preparación y aplicación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO

Primer monocomponente de alto contenido de sólidos a base de resina poliéster modificado.

MODO DE EMPLEO

Indicado para llenado y protección de superficies de acero al carbono y fibra de vidrio. Para la protección de la carrocería de autobuses, camiones, equipos de carretera y repintado de flotas. Se puede aplicar sobre superficies pintadas donde la película se encuentra en buenas condiciones.

INFORMACIÓN TÉCNICA		
COLOR	Blanco	Otros colores consultar a nuestro departamento técnico.
TEXTURA	Brillante	
SÓLIDOS POR VOLUMEN	45% ± 2	De acuerdo com ISO 3233
GRAVIDAD ESPECIFICA	1,14 ± 0,05 g/ml	De acuerdo con ASTM D 1475
RENDIMIENTO TEÓRICO	9,0 m^2/l para 50 µm	
ESPESOR SECO	45 - 55 µm	
TIEMPO DE SECADO, para 50 µm		25°C
		Mínimo Máximo
	Tacto	10 min
	Para lijar	30 min
CONDICIONES AMBIENTALES	**Temperatura**	Debe estar entre 0 y 40°C
	Humedad	Entre 30 y 85%
	Diluyente	RHR463
DADOS DE APLICACIÓN	**Pistola convencional**	Pistola DeVilbiss JGA 503 FX 704 o similar. Presión de pulverización de 3,0 a 4,0 kgf / cm2 (40 a 60 psi). Para el uso regular de la presión interna del depósito entre 5 a 15 lbf / pol.
	Viscosidad de aplicación (CF4,25ºC)	16 a 18 segundos
	Distancia entre la pistola y el sustrato	20 a 30 cm
	Número de capas	2
	Intervalo entre capas	5 a 10 minutos
PREPARACIÓN DE SUPERFÍCIE	**Directa sobre acero al carbono**	Use lijado en seco con papel de lija # 220.
	Directo en acero galvanizado	No aplicable
	Aluminio	No aplicable
	Acero inoxidable	No aplicable
	Fibra de vidrio	Uso de disolvente de limpieza RHR457 después de su uso lijado en seco con papel de lija # 220 y de nuevo limpio con disolvente de limpieza RHR457.

Este informe está sujeto a cambios sin previo aviso.

FECHA DE EXPIRACIÓN	12 meses después de la fecha de fabricación.
NÚMERO ONU	**1263**
NÚMERO DE RIESGO	**33**

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

1. El rendimiento práctico de este producto varía en función del espesor aplicado, el método y la técnica de aplicación, el tipo y la rugosidad del sustrato y las condiciones ambientales.

2.Los valores obtenidos para las pruebas de peso por litro y de viscosidad se obtuvieron en el laboratorio a 25 ° C. Con diferentes temperaturas mencionadas, los valores anteriores sufren cambios significativos.

RECOMENDACIONES PREVENTIVAS

1.El uso y / o manejo inadecuado de este producto puede ser peligroso para la salud y causar un incendio o una explosión. No use antes de tomar las medidas necesarias para evitar daños y lesiones.

2.Almacenamiento: Almacenar en ambientes protegidos, con buena ventilación y una temperatura máxima de 40 ° C. No exponer a la luz directa del sol.

3. Fuego: Producto inflamable. Manténgalo alejado de llamas y chispas.
4. Inhalación: Evite respirar los vapores, mantener una buena ventilación durante la aplicación y secado.
5. Manipulación: Evite el contacto con la piel y los ojos, usando guantes, gafas, protectores, máscaras y cremas protectoras. No coma ni beba cerca del lugar de aplicación. Mantener alejado del contacto de los niños y las mascotas.

EN CASO DE ACCIDENTE

1. Contacto con la piel: Lavar con abundante agua y promover la limpieza con un jabón suave.

2. Contacto con la ropa: Quítese la ropa afectada y lave ellos.

3. Fugas: Aislar el área - no fumar. Si el derrame es grande y en un espacio cerrado, utilizar protección respiratoria. Evite respirar los vapores. Detener y contener el derrame con arena, aserrín o tierra, y transferir la contención de líquidos y sólidos para separar los paquetes con el fin de proceder a la eliminación.

4. Fuego: Proteger los recipientes no dañados con spray chorro de agua o niebla. Apagar el fuego con extintores de CO_2, espuma o químico seco.

5. Salpicaduras en los ojos: Lave inmediatamente con agua corriente limpia (por lo menos 10 minutos) y obtener atención médica inmediata.

IMPORTANTE: Para obtener más información, consulte la ficha de seguridad de este producto químico.

Este informe está sujeto a cambios sin previo aviso.